



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - Fax : 05 65 81 29 98 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

F75
08/21

FIR-COLMAT vrac



OBTURATEUR RÉPARATEUR ANTIFUITE ANTIHUMIDITÉ

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Apporte au support une protection souple, résistante aux intempéries, anticorrosion et antibruit.
- Résiste aux variations climatiques.
- Stable au gel, ne coule pas même exposé à la chaleur ou au contact fortuit d'une flamme.
- Permet une intervention rapide et facile en déposant une couche d'étanchéité noire.
- Obturer les fissures, les entrées capillaires, les trous, les joints et raccordements défectueux.
- Arrête les fuites, les entrées d'humidité, les infiltrations d'eau.
- Adhère à la plupart des surfaces usuelles : métal, ciment, bois, plastiques, fer, cuivre, zinc, sur les gouttières, faîtages, solins de cheminées, de toitures, bacs, jardinières, ardoises, tuiles fissurées ou poreuses, extrémités de charpentes exposées à l'humidité, abris de jardin, poteaux, PVC, raccords, fenêtres de toit, lucarnes, sorties de VMC.
- Prêt à l'emploi, portatif, spécialement élaboré pour les professionnels du bâtiment, les services techniques, les couvreurs, plombiers, chauffagistes, menuisiers.

MODE D'EMPLOI

- Toujours appliquer sur surface propre, dépoussiérée et sèche : en cas de fissure large, mettre au préalable un morceau de toile ou d'adhésif.
- Appliquer au pinceau ou au badigeon directement sur la surface à obturer ou à protéger.
- Appliquer de préférence en 2 couches croisées avec un intervalle de 1h30 à 2 h entre chaque application (selon la température ambiante, de préférence 15 à 25°C). Sec, hors poussières : 2 h.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base de liants et dérivés bitumeux d'étanchéité longue durée.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect :	liquide visqueux / Odeur caractéristique de solvant
Masse volumique :	1100 g/l ± 20 g/l
Réaction chimique :	neutre
Point d'éclair :	inférieur à 21°C AFNOR coupe fermée
Couleur :	teinte noire
Teneur en C.O.V. :	16,7 % en masse
Séchage complet :	18 à 24 heures

RECOMMANDATIONS

DANGER. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

-Contient 16,7 % de C.O.V.

-Ne pas laisser à la portée des enfants.

-En cas d'application dans une atmosphère confinée porter un masque approprié ou assurer une ventilation suffisante.

-Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées.



PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218